

Титановые белила PRETIOX R-200P

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

PRECHEZA a.s.
Набережная Д-р Э.Бенеше 24
751 62 Пржеров, Чешская Республика
тел. + 420 581 252 481
факс + 420 581 217 048
precheza@precheza.cz
www.precheza.cz

ПРОДАВЕЦ

AGROFERT HOLDING, a.s., филиал PRECOLOR
набер. Д-р Э.Бенеше 1170/24
751 52 Пржеров, Чешская Республика
тел. + 420 581 706 831
факс + 420 581 706 830
precolor@precolor.cz
www.precolor.cz

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химический состав	Двуокись титана (TiO ₂)		
Тип	Очень мелкого помола стандартный рутиловый пигмент		
Основные свойства	Простая диспергируемость и хорошие оптические свойства		
Отделка поверхности	Неорганическая - нет Органическая - да		
Классификация	ISO 591: R1	ASTM D476: II	EU TARIC code: 320 611 00
Colour index No.	Pigment White 6 (77 891)		
CAS No.	13463-67-7		
EINECS No.	236-675-5		
Форма поставки	Порошок		
Упаковка	Бумажные мешки 25 кг, гигант мешки и по договоренности		
Хранение	В оригинальной таре, в закрытых и сухих складских помещениях, поддоны складировать макс. в 3 яруса		

Указанное применение имеет информативный характер, завод-изготовитель рекомендует проводить всегда контрольное испытание.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Внутренние органично-растворимые лакокрасочные материалы
Краски для маркировки дорожных покрытий
Прокраска пластика для кратковременного применения

ДРУГОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Половые материалы из ПВХ
Masterbatche для кратковременного применения
Прокраска резины

Указанное применение имеет информативный характер, завод-изготовитель рекомендует проводить всегда контрольное испытание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Единица	Значение	Испытательная методика
Содержание TiO ₂	(%)	мин. 98,0	SPTM:LM/TB.1
Содержание рутила	(%)	мин. 97,5	SPTM:LM/TB.18
Легучие вещества при 105 °C	(%)	макс. 0,4	ISO 787/2-1978
Остаток на трафарете 0,045 мм - Mosker	(%)	макс. 0,03	ISO 787/18-1983
pH водной вытяжки		мин. 7,5	ISO 787/9-1981
L* координаты в белой пасте		мин. 96,0	SPTM:LM/TB.12.1
b* координаты в белой пасте		макс. 1,8	SPTM:LM/TB.12.1
Подтон		мин. 6	SPTM:LM/TB.7
Разбелывающая в серой пасте	(точки)	мин. 1750	SPTM:LM/TB.7
Маслоемкость	(г/100г)	макс. 19,0	ISO 787/5 - 1980

Лист безопасности можно посмотреть на www.precolor.cz